



# VELUFLEX HERMES 18C

- Bande préfabriquée
- Thermocollée

Bande préfabriquée de marquage qui offre une bonne visibilité.

## Environnement



Urbain



Routes & Autoroutes



Aéroport



Industriel

## Performances



Visibilité de jour

## AVANTAGES

- Gêne minimisée lors des travaux grâce à une remise en service immédiate.
- Excellente visibilité de jour.
- Pose rapide et simple à l'aide d'un chalumeau à gaz.

## PERFORMANCES CERTIFICATIONS ET CONSOMMATIONS

Performances	P5 Q2 R3 S2	P5 R4 Q4 S2 P6 R3 Q4 S3
Certifications	2RH1760S2	0478/0022



## Technique d'application



Manuel

## CONDITIONS D'UTILISATION

### ■ Application

- 1) Le support doit être sec et propre. Le béton frais (<1 an) doit être sablé et recouvert d'un primaire Veluflex (100-150 g/m<sup>2</sup>). Pour le béton de plus d'un an, les anciennes couches de bitume et les anciennes applications d'enduit à chaud, l'utilisation du primaire Veluflex est recommandée.
- 2) Après avoir nettoyé l'asphalte, préchauffez le support pour éliminer l'humidité de l'asphalte.
- 3) Placer une plaque/logo du veluflex à l'endroit souhaité sur le support.
- 4) Commencez à chauffer la plaque/le logo en déplaçant la flamme de façon continue pour augmenter la température de façon homogène. Arrêtez de chauffer lorsque le matériau commence à couler, à former des bulles ou à s'allonger.

### • Support

Revêtements hydrocarbonés ou bitumineux propres et secs, neufs ou anciens.

### • Température limite du support

5°C < T < 40°C

### ■ Stockage

Dans un endroit sec et ventilé, l'enduit se conserve 12 mois dans son emballage d'origine. La référence est la date de fabrication apposée sur l'emballage.

# VELUFLEX HERMES 18C

## CONDITIONNEMENT

**Veluflex Hermes 18C**  
Boîtes carton

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Blanche
<b>Luminance</b>	> 75 (Y) Qd > 100 mcd.m-2.lx-1 (classe Q2)
<b>Rétroreflexion</b>	RL > 150 mcd.m-2.lx-1 (classe R3)
<b>Rugosité</b>	SRT > 0,50 (classe S2)
<b>Durée de vie</b>	1.000.000 passages de roues (classe P5)
<b>Densité</b>	2,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Durcissement</b>	2 minutes
<b>Point d'éclair</b>	< 230°C

## SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Produit à usage professionnel.

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur. Contactez notre service commercial pour consulter la Fiche de Données de Sécurité.

### VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11  
4824 AG Breda, The Netherlands  
Tel: 31 76 5421200

E-mail : [sales@veluvine.nl](mailto:sales@veluvine.nl)

[www.aximum.com/industrie/veluvine](http://www.aximum.com/industrie/veluvine)



#### VERSION DISPONIBLE



NETHERLANDS



UK



FRANCE



SPAIN



GERMANY