



Coller



Aménager



Espace Urbain



Sites privés

PROTECTION DE CHAUSSÉES ► COLLAGE D'ÉLÉMENTS DE VOIRIE

PODOFIX

RÉSISTANCE AU TRAFIC



Colle bi-composant conçue pour fixer au sol les surfaces tactiles préfabriquées destinées à orienter et sécuriser les déplacements des personnes déficientes visuelles. »

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Excellentes performances de collage permettant d'assurer une **bonne tenue des surfaces tactiles dans le temps**
- Colle formulée pour la fixation des surfaces tactiles Axiline et Axiguide

► EXPLOITATION

- Application avec du petit matériel (raclette crantée)
- **Remise en service rapide** afin de minimiser la gêne aux usagers

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Normandie

AXIMUMFABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Colle bi-composant, semi-pâteuse, à base de résine méthacrylate
- Masse volumique : 1,90 kg/l
- Conditionnement : seau de 8 kg nets
- Durcisseur :
 - Durcisseur en poudre en sachet de 100 g
 - Durcisseur liquide en dosette de 85 g
- Couleur beige



MISE EN ŒUVRE

> SUPPORTS

- Appliquer sur support propre et sec, débarrassé de toute matière non adhérente
- Supports hydrocarbonés exempts de phénomène de ressuage et de fissuration importante
- Bétons de plus de 28 jours sans laitance et recouverts d'une couche d'Indasprim (150 à 200 g/m²)
- Températures limites du support : 5°C < T < 35°C
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Ne pas appliquer par risque d'averse

> APPLICATION

- Délimiter la zone d'implantation des bandes tactiles par de l'adhésif de masquage en laissant un débord de 5 mm
- Mélanger avec un malaxeur électrique la résine et le durcisseur
- Appliquer immédiatement sur le support et étirer à la raclette crantée
- Retirer l'adhésif de masquage
- Positionner la bande tactile sur le support encollé avant que la colle ne commence à durcir
- Exercer manuellement une pression en veillant à ce que la colle soit bien en contact toute la surface de la bande (bien fermer les bords) et s'assurer que la colle déborde légèrement sur les bords

CONSUMMATIONS*

Dosage produit	2 à 3 kg/m ²
Temps de séchage	30 min à 1 h

* Selon le support et le type de raclette utilisée



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr