PRODUIT DE MARQUAGE > ENDUIT À CHAUD EXTRUDÉ

CAPELAN



« Enduit à chaud pour réaliser des marquages urbains antiglissants sans ajout de charge. »

LES POINTS FORTS

USAGE

- Sécurité des usagers assurée par un très haut niveau d'adhérence : SRT moyen = 0,64
- Guide visuel efficace grâce à une excellente blancheur du marquage
- Écolabel NF Environnement garantissant le faible impact du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

EXPLOITATION

- Produit très antidérapant ne nécessitant pas d'ajout de charge à l'application : gain de temps et de matière sur les chantiers
- Économique grâce à son faible dosage et à l'absence de charges de saupoudrage
- Zéro déchet d'emballage grâce au sac thermofusible

PERFORMANCES

MARQUAGE NON RÉTRO

P6 - Q4 - S3

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
S : Antiglissance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- RÉDUCTION DES DÉCHETS
  Zéro déchet grâce au sac thermofusible
- COMPOSANTS BIOSOURCÉS
  Résine 100% d'origine végétale
- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Île-de-France

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

CAPELAN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit thermoplastique à base de résine d'origine naturelle
- Masse volumique : 2,04 kg/l
- Conditionnement : sacs thermo fusibles de 20 kg nets sur palettes filmées de 1200 kg

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Fondoir-malaxeur et machine thermo équipée d'un sabot d'extrusion
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Sur anciens marquages, appliquer un primaire d'accrochage (nous consulter)
- Température d'application : 170 à 200°C
- Températures limites du support : 5°C<T<40°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*	Non rétroréfléchissant
Dosage produit	2300 g/m²
Temps de séchage	1 min

* Selon conditions de certification

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

Shoot The Moon - (03/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/037/2026-10/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.com