



Guider



Signaler



Espace Urbain



Routes



Autoroutes & voies rapides

PRODUIT DE MARQUAGE > ENDUIT À CHAUD RIDEAU

FOURNAISE



Enduit à chaud rideau rétroréfléchissant permettant de réaliser des marquages urbains et routiers résistants à de fortes températures environnantes. >>>

PERFORMANCES

MARQUAGE RÉTRO

P6 - Q4 - R3 - S2
P5 - Q3 - R3 - S3

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- RÉDUCTION DES DÉCHETS
Zéro déchet grâce au sac thermofusible
- COMPOSANTS BIOSOURCÉS
Résine 100% d'origine végétale
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Île-de-France

LES POINTS FORTS

> USAGE

- Formule permettant une résistance accrue du produit vis-à-vis à des températures de support de plus en plus élevées (point de ramollissement élevé)
- Excellente visibilité de nuit : valeur moyenne de rétroréflexion > 230 (minimum exigé de 150)
- Très bonne visibilité de jour : valeur de luminance moyenne \geq 180 (minimum exigé de 100)
- Haut niveau d'anti-glissance : SRT moyen = 0,59
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

> EXPLOITATION

- Zéro déchet d'emballage grâce au sac thermofusible



FABRICATION FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit thermoplastique à base de résine d'origine naturelle
- Masse volumique : 2 kg/l
- Conditionnement : sacs thermo fusibles de 20 kg nets sur palettes filmées de 1200 kg

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Fondeur-malaxeur et machine thermo équipée en technique rideau
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Sur anciens marquages, appliquer un primaire d'accrochage (nous consulter)
- Température d'application : 160 à 180°C
- Températures limites du support : 5°C < T < 40°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*	Rétro réfléchissant
Dosage produit	≥ 4075 g/m ²
Dosage de saupoudrage	≥ 280 g/m ²
Temps de séchage	1 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr