



Guider



Signaler



Espace Urbain



Routes



Autoroutes &
voies rapides



Sites privés

PRODUIT DE MARQUAGE ► ENDUIT À CHAUD EXTRUDÉ

LUSO EXTRUDE



Enduit à chaud manuel éco-conçu pour des marquages routiers durables et visibles de nuit. ►►



LES POINTS FORTS

► USAGE

- Très bonne visibilité de jour comme de nuit pour un guidage efficace des usagers
- Sécurité assurée par un bon niveau d'adhérence
- Idéal sur route mais également pour le marquage des passages piétons
- **Produit éco-conçu** : faible impact sur l'environnement tout au long de son cycle de vie

► EXPLOITATION

- Économies de temps et d'énergie : température de chauffe inférieure à celle des enduits à base de résines d'origine pétrolière
- Zéro déchet d'emballage grâce au sac thermofusible

PERFORMANCES

MARQUAGE RÉTRO

P7 - Q5 - R2 - S1

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antigéolance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**
Sac thermofusible permettant de réduire les déchets générés sur le chantier
- **COMPOSANTS BIOSOURCÉS**
Résine 100% d'origine végétale
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Île-de-France



FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit thermoplastique à base de composants d'origine naturelle
- Masse volumique : 2,03 kg/l
- Conditionnement : sacs thermo fusibles de 25 kg nets sur palettes filmées de 1200 kg

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Fondeur-malaxeur et machine thermo équipée d'un sabot d'extrusion
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Sur anciens marquages, appliquer un primaire d'accrochage (nous consulter)
- Température d'application : 180 à 190°C
- Températures limites du support : 5°C < T < 45°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*

	Rétro réfléchissant
Dosage produit	3000 g/m ²
Dosage de saupoudrage	500 g/m ²
Temps de séchage	1 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr