



Guider



Signaler



Routes

Autoroutes & voies
rapides

Sites privés

PRODUIT DE MARQUAGE ► ENDUIT À CHAUD EXTRUDÉ

OSTREA® ROUTE



EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

PRODUITS DE
SIGNALISATION HORIZONTALE
NF 331

Enduit à chaud éco-conçu formulé à base de ressources renouvelables, pour des marquages visibles de nuit aux qualités d'adhérence élevées. ►►

PERFORMANCES

MARQUAGE RÉTRO

P5 - Q2 - R3 - S3

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglossance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- RÉDUCTION DES DÉCHETS
Zéro déchet grâce au sac thermofusible
- COMPOSANTS BIOSOURCÉS
Résine 100% d'origine végétale
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Île-de-France

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Bonne visibilité de jour comme de nuit pour un guidage efficace des usagers
- Sécurité assurée par un très haut niveau d'adhérence : $SRT \geq 0,57$
- Idéal sur route mais également pour le marquage des passages piétons
- Écolabel NF Environnement garantissant le faible impact du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

► EXPLOITATION

- Économies de temps et d'énergie : température de chauffe inférieure aux enduits à base de résines d'origine pétrolière
- Zéro déchet d'emballage grâce au sac thermofusible

FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit thermoplastique à base de composants d'origine naturelle et renouvelables
- Masse volumique : 2,02 kg/l
- Conditionnement : sacs thermo fusibles de 20 kg nets sur palettes filmées de 1200 kg

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Fondeur-malaxeur et machine thermo équipée d'un sabot d'extrusion
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Sur anciens marquages, appliquer un primaire d'accrochage (nous consulter)
- Température d'application : 180 à 190°C
- Températures limites du support : 5°C < T < 45°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*

	Rétro réfléchissant
Dosage produit	3520 g/m ²
Dosage de saupoudrage	280 g/m ²
Temps de séchage	1 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr