PRODUIT DE MARQUAGE > ENDUIT À FROID BI-COMPOSANT

NACRE



« Enduit à froid qui permet de réaliser, sans saupoudrage, des marquages urbains conjuguant blancheur et antiglissance. »

PERFORMANCES

MARQUAGE NON RÉTRO

P5 - Q4 - S3
P6 - Q3 - S4
P6 - Q3 - S3
P6 - Q4 - S2

MARQUAGE RÉTRO

P6 - Q3 - R3 - S1
P5 - Q2 - R3 - S1

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissance

LES POINTS FORTS

USAGE

- Haut niveau d'adhérence garantissant un marquage non glissant : SRT moyen = 0,59 en marquage urbain
- Très bonne visibilité de jour : Qd moyen ≥ 149 (minimum exigé 130)
- Longévité du marquage : certification 1 million de passages de roues avec faible dosage
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

EXPLOITATION

- Mise en oeuvre ne nécessitant pas de saupoudrage de charges antidérapantes
- Produit certifié en condition d'application manuelle (2H) et machine (1RH)
- Emballage spécifique Plastipoche® facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- RÉDUCTION DES DÉCHETS
  Plastipoche® réduisant de 90% le poids des déchets de chantier
- ÉCONOMIE DE RESSOURCES
  Plastipoche® permettant d'optimiser la quantité applicable
- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Normandie

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

NACRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit bi-composant à base de résine méthacrylate
- Masse volumique : 2,01 kg/l
- Conditionnement : Plastipoches® de 6 kg nets présentées en cartons de 3 unités
- Durcisseur :
  - Durcisseur en poudre en sachet de 100 g
  - Durcisseur liquide en dosette de 85 g

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Manuelle : spatule métallique lisse ou crantée
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 5°C<T<35°C
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Homogénéiser le liant seul, puis ajouter le durcisseur et mélanger 1 minute environ à l'aide d'un malaxeur électrique
- Appliquer immédiatement

CONSOMMATIONS*	Non rétroréfléchissant	Rétroréfléchissant
Dosage produit	≥1460 g/m²	≥ 1170 g/m²
Dosage de saupoudrage	-	≥330 g/m²
Temps de séchage	≥9 min	≥12 min

* Selon conditions de certification

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

Shoot The Moon - (04/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/020/2026-11/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.com