

REIBEPLASTIK S5



- Enduit à froid
- Bi-composant

Hautes performance de cet enduit à froid bi-composant sans solvants à base de monomères acryliques (PMMA) pour des marquages de couleur particulièrement adaptés aux pistes cyclables et piétonnes à forte intensité de trafic.

Environnement



Urbain

Performances



Antiglissance renforcée par le bauxite

AVANTAGES

- Hautes performances d'antiglissance, testées selon les classes AETEC P6-S5 et P7-S4
- Excellente adhérence sur toutes les surfaces et longue durée de vie
- Maintien des couleurs dans le temps grâce à l'utilisation de pigments résistants aux UV (sans toluène et sans plomb)
- Grande variété de coloris : couleurs standards et fabrication de teintes spéciales sur demande

CONSOMMATIONS

Dosage produit 2kg/m² pour une épaisseur d'environ 1 mm.

Techniques d'application



Manuelle



Pneumatique

CONDITIONS D'UTILISATION

■ Application

Manuelle : délimiter la surface à enduire à l'aide de bandes adhésives. Homogénéiser le Reibeplastik S5 à l'aide d'un malaxeur puis mélanger avec le durcisseur (Noviper BP30 ou Avox L40S). Appliquer à la spatule et aplanir la surface à l'aide d'un rouleau.

Machine : le ReibeplastikS5 peut être pulvérisé avec une machine d'application pneumatique. Bien homogénéiser le produit avant de verser dans la machine. Agiter le jerrycan du durcisseur (Benox L40V) avant de verser dans la machine.

• Support

Revêtements propre et sec, exempt d'huile.

Sur les surfaces bitumineuses, poussiéreuses ou absorbantes il est recommandé de prétraiter la surface au jet à haute pression (ou sablage). Si nécessaire, il est possible d'appliquer environ 100 à 150 g/m² du primaire EP-Primer.

• Température limite du support et hydrométrie maximale

Température comprise entre 10°C et 45°C avec une humidité relative < 80 %

• Nettoyage

Utiliser du diluant VG40

• Diluant

En cas de besoin ajouter max. 1% de diluant VG55
Ne pas utiliser d'autres diluants

■ Stockage

A l'abri du soleil et du gel, la peinture se conserve 12 mois dans son emballage d'origine.* La référence est la date de fabrication apposée sur l'emballage.

*Pour des emballages de 25 kg maximum

REIBEPLASTIK S5



CONDITIONNEMENT

Reibeplastik S5
en bidon de 24 kg

Noviper BP-30 (poudre)
en sachet de 115 g

Avox L40S (liquide)
en sachet de 100 g

Benox L40LV
en bidons de 20 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Couleurs standards : Jaune Signalisation RAL 1023, Jaune Ocre RAL 1024, Rouge Oxyde RAL 3009, Rouge Signalisation RAL 3020, Vert Signalisation RAL6024, Bleu Signalisation RAL 5017 Autres couleurs sur demande
Rugosité	SRT > 0,65
Viscosité	Liquide épais d'environ 5 Pa.s
Densité	env. 1,9 g/cm ³
Ratio de mélange	3 sacs de 115 grammes de Noviper BP-30 ou 3 sacs de 100 grammes de Avox L40S pour 24kg de Reibeplastik Ajouter 2% de Benox L40LV en volume
Durée de vie en pot	10 minutes sous 20°C
Temps de séchage	20 minutes par 30°C 30 minutes par 20°C 40 minutes par 10°C
Application	Manuelle ou avec une machine adaptée

SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Produit inflammable à usage professionnel

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
Contactez notre service commercial pour consulter la Fiche de Données de Sécurité.

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11
4824 AG Breda, The Netherlands
Tel: 31 76 5421200
E-mail : sales@veluvine.nl

www.aximum.com/en/industry/veluvine



VERSION DISPONIBLE



NETHERLANDS

UK



FRANCE



SPAIN



GERMANY