



REIBELPLASTIK

- Koudhardende
- 2-componenten

2-componenten, koudhardende, flexibele, oplosmiddelvrije massa gebaseerd op acrylaat monomeren (PMMA) en aggregaat tot 2 mm speciaal geschikt voor fiets- en voetpaden met hoge verkeerintensiteit.

Omgeving



Stedelijk

VOORDELEN

- Hoge levensduur en kleurbehoud door gebruik van UV bestendige pigmenten (tolueen en loodvrij)
- Uitstekende hechting op alle wegdekken
- Grote verscheidenheid aan kleuren: standaardkleuren en vervaardiging van speciale kleuren op aanvraag

PRESTATIE, CERTIFICERINGEN EN VERBRUIK

Productdosering	3.5 – 4.5 kg/m ² bij een laagdikte van ca. 2 mm
-----------------	--

Applicatie techniek



Handmatig



Airless of
pneumatiche

GEBRUIKSVOORWAARDE

■ Verwerking

Handmatig: de Reibeplastik mengen met de verharder tot een homogeen en zo gelijkmatig mogelijk uitgieten. Egaliseren met een trekker en/of spaan of met daarvoor speciaal geschikte apparatuur.

Machinaal: Verspuiten kan met een speciale daarvoor geschikte airless of pneumatische applicatie machine uitgerust met 2 circuits gebaseerd op interne (statische menger) of externe menging (twinspray). Voor de verharding wordt de vloeibare Benox L40LV gebruikt.

• Ondergrond

Moet schoon, droog en vrij van olie zijn. Op beton of andere sterk poederende en zuigende ondergronden, wordt geadviseerd de ondergrond voor te behandelen d.m.v. hoge druk waterstralen (c.q. aanstralen) eventueel kan er ca. 100 – 150 gram/m² EP PRIMER worden aangebracht.

• Minimale applicatie temperatuur & Maximale vochtigheidsgraad

10 – 45 C bij een relatieve vochtigheid < 80%.

• Schoonmaak

Verdunner VG40.

• Verdunner

Afhankelijk van de temperatuur kan tot ca. 1% Verdunner VG55 toegevoegd worden. Gebruik geen andere verdunners.

■ Opslagstabiliteit

Beschermd tegen zon en vorst is de lak in de originele verpakking 6 maanden houdbaar. De referentie is de fabricagedatum die op de verpakking is gestempeld.

REIBEPLASTIK

VERPAKKING

Reibeplastik

In bussen van 16 kg

Noviper BP-30 (poeder)

in plastic zakjes van 115 gram

Avox L40S (vloeibaar)

in plastic zakjes van 100 gram

Benox L40LV

In cans van 20 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Standaard leverbaar zijn de verkeerskleuren RAL1023, RAL1024, RAL3009, RAL3020, RAL5017 en RAL6024. Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.
Ruwheid	SRT > 0.65
Viscositeit	Dik-vloeibare massa van ca.5 Pa.s
Soortelijke massa	ca. 1.9 gram/cm ³
Droging	ca. 20 minuten bij 30°C ca. 30 minuten bij 20°C ca. 40 minuten bij 10°C
Mengverhouding	2x 115 gram verharder Noviper BP30 / 2 x 100 gram Avox L40S op 16 kg Reibeplastik 2% Benox L40LV in volume toevoegen
Potlife (gemengd)	10 minuten bij 20°C
Apparatuur	Voor handapplicatie of met daarvoor geschikte apparatuur.
Opmerkingen	Dit product voldoet aan de eisen voor markeringen genoemd in de Standaard RAW bepalingen in Nederland. In wit is dit product getest met positieve resultaten in de zwaarste verkeers- c.q. duurzaamheidsklassen. Dit product voldoet aan de eisen voor markeringen genoemd in de geldende versie van het standaard bestek 250 voor België. In wit is dit product getest met positieve resultaten in de zwaarste verkeers- c.q. duurzaamheidsklassen Baillonville, genaamd Signalit Pivert BENOR.

VEILIGHEID - OMGEVING

Brandbaar product voor professioneel gebruik

Vervuilde verpakkingen, reinigings- en spoelproducten zijn afval dat moet worden behandeld volgens de geldende voorschriften.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op: www.veluvine.nl

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11

4824 AG Breda, Holland

Tel: 31 76 5421200 • Fax: +31 76 5420288

E-mail : info@veluvine.nl

www.veluvine.nl



VERSIE BESCHIKBAAR

