BANDE D'ÉVEIL & DE VIGILANCE
AXILINE
Fiche d'application

I – LE PRODUIT

A – Spécifications techniques

La Bande d'Eveil et de Vigilance (BEV) AXILINE permet de sécuriser les déplacements des personnes déficientes visuelles en leur signalant la proximité des traversées de chaussées, escaliers et bordures de quais.

La BEV AXILINE, prête à l'emploi, est réalisée en résine méthacrylique armée d'une armature en fibre de verre qui lui confère une excellente résistance.

Elle peut être collée à froid, à chaud, et existe également en version auto-adhésive.

B – Précautions d'emploi

1. Conditions d'application

- Appliquer sur supports asphalte ou enrobés exempts de phénomène de ressuage, ou sur béton de plus de 28 jours sans laitance.
- La version auto-adhésive doit être appliquée uniquement sur support fermé (asphalte, béton, parquet, carrelage, linoléum)
- Sur support béton il est conseillé d'appliquer au préalable une couche de primaire Indasprim (150 g/m²)
- Températures limites du support : 5°C < T° < 35°C - Hygrométrie maxi : 80 %
- Remise en service : 10 à 15 minutes
- Ne jamais mettre en œuvre en dehors des températures limites d'application, au risque d'altérer le collage et de dégrader la durabilité du produit.

2. Stockage

- Stocker au sec, à l'abri de l'humidité.
- Ne pas tordre ou vriller la bande.

3. Sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité de la bande et de la colle associée disponible sur www.quickfds.fr
- Produit non soumis à la réglementation sur les matières dangereuses.
- Utiliser les EPI adaptés – se référer à la rubrique 8 de la FDS.

4. Environnement

- Ne pas rejeter dans le milieu naturel.
- Les déchets d'emballage doivent être éliminés selon la réglementation en vigueur.

II – MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE

A – Collage à froid

- Raclette
- Adhésif de masquage
- Gants en nitrile ou en butyle

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5 rue du Quai de Débarquement – 76100 ROUEN - France
aximum.com

B – Collage à chaud

- Chalumeau + Gaz Propane
- Gants anti-chaleur

III – MISE EN ŒUVRE

La BEV AXILINE s'applique soit en utilisant une colle bi-composant, soit en utilisant une semelle thermoplastique à chauffer. En cas de jonction entre 2 bandes, les bandes ne doivent pas se superposer.

A – Collage à froid

Appliquer la colle Médiacolle (dosage : 1 à 3 kg/m² selon l'ouverture du support) sur le support propre et sec, après avoir délimité la zone par de l'adhésif de masquage, en laissant un débord de 5 mm.

Retirer l'adhésif de masquage immédiatement.
Positionner la bande AXILINE sur le support encollé avant que la colle ne commence à durcir. Bien fermer les bords. Bien s'assurer que la colle déborde sur les bords.

Sur support béton il est conseillé d'appliquer au préalable une couche de primaire Indasprim (dosage : 150 g/m²).

B – Collage à chaud

Tracer le contour des Axilines. Retirer les Axilines et chauffer le support.
Appliquer la semelle thermoplastique. La chauffer pour la fusionner avec le support.
Poser la BEV sur la semelle en fusion tout en continuant à chauffer et en compactant légèrement la BEV.
Bien insister sur les bords.
En fin de pose, damer avec un carton pour ne pas tacher les bandes.Bien s'assurer que la semelle déborde sur les bords.

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5 rue du Quai de Débarquement – 76100 ROUEN - France
aximum.com

C – Collage auto-adhésif

Appliquer sur support de bonne planéité et fermé.
Retirer le film de protection au dos de la bande.
Appliquer immédiatement et fermement sur le support, en insistant bien sur le pourtour de la bande
S'assurer de l'absence de bulles d'air sous la bande.

Attention : le produit ne doit en aucun cas être appliqué sur un support ouvert ou irrégulier, car il y a un risque d'infiltration d'eau sous la bande, qui pourrait provoquer son décollement prématuré.

Pour toute question technique : techni-ps@aximum.fr

AXIMUM INDUSTRIE
5 rue du Quai de Débarquement – 76100 ROUEN - France
aximum.com