



SIGNALIT FIGURATIE

- Koudhardende
- 2-componenten

2-componenten, hoogreflecterende, koudhardende massa, gebaseerd op acrylaatmonomeren (PMMA) speciaal voor machinale en handmatige verwerking.

Omgeving



Wegen en
Snelwegen



Stedelijk

Prestatie



Duurzaamheid



Dagzichtbaarheid



Nachtzicht



Stroefheid

VOORDELEN

- Speciaal geschikt voor kruisingen, oversteekplaatsen, dus op plaatsen waar een hoge levensduur, een uitstekende hechting en een goede nachtzichtbaarheid noodzakelijk is en relatief geringe milieubelasting.
- Product is elastisch ingesteld om craquelé te voorkomen

PRESTATIE, CERTIFICERINGEN EN VERBRUIK

Prestatie	P6 Q5/B5 R5 S3
Certificeringen	ETA 18/0335
Productdosering	3,280 kg/m ²
Nastrooi	Velucryl NM-B 3:1 K57939
Nastrooi hoeveelheid	434 g/m ²



Applicatie techniek



Handmatig



Extruder

GEBRUIKSVOORWAARDE

Verwerking

Met behulp van spaan, plamuurmes, slof (manueel of machinaal), mal of maak met behulp van zelfklevende tape het vereiste symbool. Giet het materiaal in de mal of in het te markeren symbool en verdeel de massa gelijkmatig. Onmiddellijk daarna kan de tape of mal verwijderd worden.

Minimale applicatie temperatuur

10-45°C bij een relatieve vochtigheid < 80%.

Primer

Op vers asfalt of vuile en stoffige ondergronden is gebruik van Veluvine EP-Primer raadzaam (150 gram / m²).

Schoonmaak

Met Verdunner VG40 of VG44.

Verdunner

Indien nodig kan er uitsluitend verdund worden met maximaal 1% reactieve Verdunner VG55. Het gebruik van andere verdunners wordt afgeraden.

Opslagstabiliteit

Minimaal 6 maanden bij temperaturen beneden 30°C in een goed geventileerde opslagruimte zonder direct zonlicht.

SIGNALIT FIGURATIE

VERPAKKING

Signalit Figuratie NL20 CE
Bussen van 16 kg

Noviper BP-30 (poeder)
in plastic zakjes van 115 gram

Avox L40S (vloeibaar)
in plastic zakjes van 100 gram

Benox L40LV
In cans van 20 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Wit (RAL kleuren zijn verkrijgbaar onder de naam HMN-EA)
Luminantie	Class LF6 (β -waarde $\geq 0,80$) conform EN1871 Class Q5 ($Q_d \geq 200$ mcd.lx-1.m-2) conform EN1436
Retro reflectie	Class R5 ($RL \geq 300$ mcd.lx-1.m-2) conform EN1436
Stroefheid	Class S3 (≥ 55 SRT) conform EN1436 mits aangebracht volgens de aanbevolen applicatie richtlijnen van de leverancier en de aanbevolen dosering vermeldt op het CE certificaat.
Viscositeit	Dik-vloeibare massa, makkelijk verwerkbaar.
Soortelijke massa	ca. 1,86 gram/cm ³
Vlampunt	10°C
Mengverhouding	2 x 115 gram Noviper BP-30/ 2 x 100 gram Avox L40S op 16 kg Signalit Figuratie NL20 CE. 2% Benox L40LV in volume toevoegen.
Potlife (gemengd)	ca. 5 minuten bij 30°C en 10 minuten bij 20°C andere instellingen zijn mogelijk.
Droging	ca. 10 minuten bij 30°C en ca. 20 minuten bij 20°C andere instellingen zijn mogelijk.
Apparatuur	De Signalit Figuratie component kan machinaal met de vloeibare verharder Benox L40LV via een statische menger worden verwerkt met extrusie.
Opmerkingen	Signalit Figuratie NL20 is CE gecertificeerd onder ETA 18/0335, op basis van resultaten volgens EN1436, EN1824, EN1871, EN12802 en EN13197 normen. Veluvine is tevens ook ISO-9001 en ISO-14001 gecertificeerd. VELUVINE BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door falende applicaties.

VEILIGHEID - OMGEVING

Brandbaar product voor professioneel gebruik

Vervuilde verpakkingen, reinigings- en spoelproducten zijn afval dat moet worden behandeld volgens de geldende voorschriften.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op: www.veluvine.nl

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11
4824 AG Breda, Holland
Tel: 31 76 5421200 • Fax: +31 76 5420288
E-mail : info@veluvine.nl
www.veluvine.nl



VERSIE BESCHIKBAAR

