

FLAMUCO RAPID HS-L



◀ Aromatenfreie, lösemittelarme Einkomponentenfarbe für Typ I und Typ II Markierung. ▶

LEISTUNGEN

RETROREFLEKTIERENDE

MARKIERUNG (P6)

NEUZUSTAND

Typ II: S1 - R5 - RW6 - Q5

GEBRAUCHSZUSTAND

Typ II: S1 - R5 - RW5 - Q5

RETROREFLEKTIERENDE

MARKIERUNG (P5)

Typ I: S1 - R5 - Q5

P : Verkehrsklasse
Q : Sichtbarkeit bei Tag
R : Sichtbarkeit bei Nacht
S : Griffigkeit

BESONDERE STÄRKEN

➤ GEBRAUCH

- Sehr gute Langlebigkeit der Markierung, was die Wartungszyklen und die langfristigen Kosten senkt.
- Dank der Q5-Leistung gewährleistet die Markierung eine hervorragende Sichtbarkeit bei Tag, selbst bei geringem Licht.
- Die Markierung bietet eine sehr gute Nachtsichtbarkeit auch bei Nässe und gewährleistet so die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.
- Die Flamuco Rapid HS-L Markierungsfarbe hat eine hohe Resistenz gegen alle auf der Strassendecke vorfindbaren Chemikalien.
- Nach den BAST-Richtlinien zertifiziertes Produkt.

➤ ANWENDUNG

- Straßenmarkierungen, Parkplatzmarkierungen, Flughafenmarkierungen und andere.


AXIMUM

FLAMUCO RAPID HS-L



TECHNISCHE DATEN

- Eine pigmentierte Acrylatharzlösung (High Solid).
- Masse: $1,57 \pm 0,05$ gram/cm³
- Gebindegrößen:
 - 25 kg Hobbocks



AUSFÜHRUNG

- Verarbeitung maschinell mit Airless Spritzgerät oder manuell mit Rolle, notfalls streichen.
- Oberflächenvorbereitung: Sauber, trocken und fettfrei. Altmarkierungen auf Tragfähigkeit prüfen (ggf. Probemarkierung).
- Reinigungsmittel: VELUVINE Verdünner VG40, Ketone oder Ester.
- Verdünnungsmittel: Die Farbe ist spritzfertig eingestellt. Bei niedrigen Temperaturen kann VELUVINE Verdünner VG40 (aromatenfrei) in einer Menge bis 3% zugegeben werden.
- Verarbeitungstemperatur: $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Lufttemperatur: $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Grenztemperatur der Decke: $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Max. Luftfeuchtigkeit: 80 %
- Naßfilmdicke: 0,4 mm für Typ I Farben und 0,6 mm für Typ II Farben

| VERBRAUCH* | Flamuco Rapid HS-L 12619-03 Typ I 0,4 mm | Flamuco Rapid HS-L Typ II 0,6 mm |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| Zertifizierung | 2003 IDS 09.13 | 2018 IDS 05.10 |
| Produktdosierung** | 625 g/m ² | 930 g/m ² |
| Streudosierung | 320 g/m ² | 450 g/m ² |
| Einstreuen | Flamuco NM HS 3:1 | Ultralux® 6 AH1 600-1 180 |
| Trocknungszeit | 10 min**** | 20 min*** |

* Gemäß den Zertifizierungsbedingungen

** bei 12 cm Strichbreite und 1000 m Strichlänge: Nassfilmdicke 0,3 mm 56 kg Farbe, Nassfilmdicke 0,4 mm 75 kg Farbe, Nassfilmdicke 0,6 mm 112 kg Farbe.

*** bei + 20°C Lufttemperatur und trockener Atmosphäre 20 Minuten bei Nassfilmdicke 0,6 mm

**** bei + 20°C Lufttemperatur und trockener Atmosphäre 10 Minuten bei Nassfilmdicke 0,4 mm



SICHERHEIT - LAGERUNG

- Entzündbares Produkt für den gewerblichen Gebrauch.
- Haltbarkeit: 6 Monate ab Herstellungsdatum, in ungeöffneter Originalverpackung.
- Verschmutzte Verpackungen, Reinigungs- und Spülmittel sind Abfälle, die gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen.
- Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, um das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.



VELUVINE B.V.
Ramshoorn 11 - 4824 AG Breda - The Netherlands
aximum.com

