



Guider



Signaler



Route



Espace Urbain



Chantiers

PRODUIT DE MARQUAGE ▶ PEINTURE À L'EAU

# TYPHON JAUNE MULTI



Peinture à l'eau jaune polyvalente qui permet de réaliser des marquages permanents en ville ou sur route et des marquages temporaires sur chantier. »

## PERFORMANCES

### MARQUAGE RÉTRO

P5 - Q2 - R3 - S1

### MARQUAGE TEMPORAIRE

T2 - Q2 - R4 - S1

P/T : Résistance au trafic  
Q : Visibilité de jour  
R : Visibilité de nuit  
S : Antiglissance

## LES POINTS FORTS

### ➤ USAGE

- Très bonne **visibilité de nuit** en certifications temporaire et permanente, garantissant la sécurité des usagers lors des traversées des zones de chantiers et permettant d'identifier les emplacements et zones réglementées même dans les environnements peu ou pas éclairés
- Certification jaune permanente idéale pour la matérialisation des arrêts de bus, zones de stationnement interdit...
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

### ➤ EXPLOITATION

- Souplesse et gain de temps dans la gestion des chantiers grâce à la **double certification RH et TE**
- **Séchage rapide** simplifiant la gestion des chantiers
- Produit à l'eau préservant la santé et la sécurité des utilisateurs
- Peinture garantie sans pigment toxique
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

## LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**  
Emballage recyclable à 75 %
- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**  
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets dangereux
- **FABRICATION FRANÇAISE**  
Fabriqué en région Normandie et Hauts-de-France

**AXIMUM****FABRICATION FRANÇAISE**

# TYPHON JAUNE MULTI



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase aqueuse
- Masse volumique : 1,54 kg/l
- Conditionnement :
  - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
  - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu

Autres conditionnements : nous consulter



## MISE EN ŒUVRE

- Machine Airless équipée d'une cuve inox (filtre 60 mesh)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 5°C < T < 45°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

### CONSOMMATIONS\*

|                       | Rétro réfléchissant  | Temporaire rétro réfléchissant |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Dosage produit        | 595 g/m <sup>2</sup> | 595 g/m <sup>2</sup>           |
| Dosage de saupoudrage | 460 g/m <sup>2</sup> | 460 g/m <sup>2</sup>           |
| Temps de séchage      | 4 min                | 4 min                          |

\* Selon conditions de certification



## SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit inflammable à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)



AXIMUM INDUSTRIE  
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France  
[aximum.com](http://aximum.com)