

TYPHON® TRAFIC




RÉSISTANCE AU TRAFIC




Rouge feu



Bleu clair



Vert signalisation



Noir sécurité



Revêtement pulvérisable antidérapant qui améliore la perception visuelle de surfaces telles que pistes cyclables ou places de stationnements réservées, et permet de réaliser des marquages d'animation. ►►

LES POINTS FORTS

► USAGE

- **Forte adhérence** assurant un revêtement non glissant pour les pistes cyclables, terre-pleins franchissables...
- Permet la réalisation de marquages d'animation dans les aires piétonnes et les zones de rencontre
- **Bonne durabilité** : revêtement élaboré à base de peinture résistant au trafic routier
- Mise en teinte des revêtements bitumineux tels que les enrobés imprimés dont on souhaite conserver l'aspect de surface
- **Large palette de couleurs** permettant de s'adapter à toutes les demandes

► EXPLOITATION

- **Très bons rendements** de mise en oeuvre grâce à une application par pulvérisation
- Préservation de la santé des utilisateurs : produit garanti sans solvant ni pigment toxique
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses
- Produit en phase aqueuse, **respectueux de l'environnement**

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Utilisation d'eau recyclée dans la fabrication
Emballage recyclable à 75 %
- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets spéciaux
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Normandie



FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Revêtement composé de peinture acrylique mono-composant en phase aqueuse et de charges de silice
- Conditionnement :
 - Peinture en seaux métalliques de 25 kg nets équipé de Sakapo®
 - Silice en sacs de 25 kg nets
- Autres conditionnements : nous consulter
- Couleurs : Rouge feu 3000, Bleu clair 5012, Vert signalisation 6024, Noir sécurité 9004

Autres couleurs sur demande



MISE EN ŒUVRE

- Appliquer sur support propre et sec, débarrassé de toute matière non adhérente
- Supports hydrocarbonés exempts de phénomène de ressuage
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 10°C < T < 40°C
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Ne pas appliquer par risque d'averse
- Application par pulvérisation bicouche avec saupoudrage de charges entre les deux passes de peinture appliquées à l'Airless
- Bien laisser sécher entre les deux couches

NB : Consulter le dossier technique complétant cette fiche de présentation



CONSOMMATIONS*

	Bicouche
Dosage Typhon Couleur	2 x 400 à 500 g/m ²
Dosage Silice MSX 0.2/0.8	1 à 2 kg/m ²
Temps de séchage	15 à 30 min/couche
Remise en service	1 h après application

* Selon nature et état du support



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr