



Guider



Signaler



Routes



Autoroutes & voies
rapides

PRODUIT DE MARQUAGE ► PEINTURE SOLVANTÉE SANS TOLUÈNE

TAHITI



Peinture pour réaliser des marquages extra blancs
en technique P2B. ►►

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Peinture rétroréfléchissante idéale pour les travaux d'entretien de marquage existant
- Haut niveau de luminance assurant une très bonne visibilité des marquages de jour : $Q_d > 130$ (mini exigé 100)
- Permet de combiner **blancheur** et **adhérence élevée** : SRT moyen = 0,58
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

► EXPLOITATION

- **Séchage rapide** assurant une roulabilité immédiate du marquage et permettant une application sous balisage mobile
- Préservation de la santé des utilisateurs : peinture classée non nocive garantie sans toluène et sans pigment toxique
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

PERFORMANCES

MARQUAGE RÉTRO P2B

P4 - Q3 - R3 - S3

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Emballage recyclable à 75 %
- RÉDUCTION DES DÉCHETS
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets dangereux
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Haut-de-France

AXIMUM




FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase solvant
- Masse volumique : 1,57 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
 - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Machine Airless (filtre 60 mesh)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 40^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*

Rétroréfléchissant P2B

Dosage produit	370 g/m ²
Dosage de saupoudrage	395 g/m ²
Temps de séchage	2 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit inflammable à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr