



VELUROUTE FAST MC

- Verf
- 2-componenten

Zeer duurzame VNTP-wegenverf voor weg- en stadsmarkeringen, op bitumineuze of betonnen ondergronden.

Omgeving



Wegen & Snelwegen



Landelijk

Prestatie



Duurzaamheid



Dagzichtbaarheid



Nacht
zichtbaarheid



VNTP

VOORDELEN

- Zeer goede weerstand: gecertificeerde markering van 4 miljoen over rollingen
- Dag en nacht uitstekend zicht, ook bij regenachtig weer (met geschikte nastrooi)
- Zeer sneldrogend, 3 - 5 min aangebracht met de juiste apparatuur.

PRESTATIE, CERTIFICERINGEN EN VERBRUIK

Prestatie	P6 Q5/B5 R5 RR3 RW5 S2	P7 Q5/B5 R5 RR3 RW5 S2
Certificeringen	ETA 24/0054	ETA 24/0054
Productdosering	800 g/m ²	800 g/m ²
Nastrooi hoeveelheid	550 g/m ²	550 g/m ²
Nastrooi	Echostar HP B50 SRT AC05	Echostar HP B50 SRT AC05



Applicatie techniek



Airless

GEBRUIKSVOORWAARDE

■ Verwerking

98:2 : Veluroute Fast MC verf mengen voor gebruik. Toepassing met een machine speciaal voor tweecomponenttoepassingen in 98:2 mengsel, uitgerust met een interne statische menger. Door middel van spray (airless), extern menging met de verharder onder lage druk. Akperox L40 WE vloeibare verharder moet worden gebruikt als 2e component met een dosering van 2,0% in volume. Spuit een homogene laag en verdeel onmiddellijk een laag die bestaat uit een mengsel van glasparels en antislipmaterialen.

• Ondergrond

Nieuwe of oude bitumineuze of betonnen verhardingen. Op beton is het aan te raden om eerst een laag EP-primer aan te brengen.

• Minimale applicatie temperatuur en hydrometrie

Temperatuur tussen 10°C < T < 40°C, maximale hydrometrie van 80%

• Verdunner & Reiniging

Voeg indien nodig maximaal 1% VG55 verdunner toe. Gebruik geen andere verdunners. Gebruik voor het reinigen Veluvine VG44 of VG40 verdunner.

■ Opslagstabiliteit

Beschermd tegen zonlicht en vorst is de verf 6 maanden houdbaar bij temperaturen onder de 35°C in de originele gesloten verpakking. De referentie is de fabricagedatum op de verpakking.

VELURROUTE FAST MC

VERPAKKING

Veluroute FAST MC
in emmers van 25 kg

Akperox L40 WE Verharder
in een plastic jerrycan van 25 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Wit
Luminantie	Hoger dan 0,80 (β)
Retro reflectie	RL > 300 mcd.m-2.lx-1 (class R5)
Viscositeit	85 KU (20°C)
Stroefheid	SRT > 0,50
Dichtheid	+-. 1,6 g/cm ³
Droge stof	+-. 74 %
Droging	3-5 minuten bij 20°C
Vlampunt	< 10°C
Apparatuur	Pneumatische of airless machine (60 mesh filter) met dubbel circuit (twinspray of interne statische menger), extern mengen met verharder.

VEILIGHEID - OMGEVING

Brandbaar product voor professioneel gebruik

Vervuilde verpakkingen, reinigings- en spoelproducten zijn afval dat moet worden behandeld volgens de geldende voorschriften. Neem contact op met uw commerciële contactpersoon om het veiligheidsinformatieblad (SDS) op te vragen.

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11
4824 AG Breda, Holland
Tel: 31 76 5421200 • Fax: +31 76 5420288
E-mail : info@veluvine.nl
www.veluvine.nl



VERSIE BESCHIKBAAR

