



Préserver



Espace Urbain



Péri-urbain



Sites privés

PROTECTION DE CHAUSSÉES > VERNIS

VERNIROC

RÉSISTANCE AU TRAFIC



Vernis incolore qui protège les revêtements de type Indasroc des agressions chimiques et mécaniques, et prolonge la durabilité et les qualités esthétiques des surfaces traitées.



LES POINTS FORTS

> USAGE

- Vernis transparent de protection permettant de protéger des attaques chimiques suite à des déversements d'huile ou de carburant
- Facilite l'entretien des revêtements type Indasroc en évitant l'incrustation des taches
- Préserve la couleur d'origine des agrégats et leur confère un aspect plus lumineux
- Renforce la durabilité des revêtements gravillonnés y compris sous trafic routier, en créant un film de protection des charges antidérapantes

> EXPLOITATION

- Simple d'application avec du petit matériel
- Remise en service rapide afin de minimiser la gêne aux usagers
- Conditionnement facilitant les applications y compris sur petites surfaces

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Normandie

AXIMUM



FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Préparation à base de résine méthacrylate et durcisseur en poudre
- Masse volumique : 1,1 kg/l
- Conditionnement : kits de 5 kg nets avec durcisseur en sachet de 100 g

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

> SUPPORTS

- Revêtements grenus de type Indasroc
- L'utilisation sur des revêtements type Mosaique ou Indasquartz convient uniquement en cas d'utilisation piétonne (la perte de rugosité induite par le Verniroc les rendrait inadaptés à une utilisation sur voirie routière)
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 35^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %



Agrégat sans/avec Verniroc

> MISE EN ŒUVRE

- Mélanger avec un malaxeur électrique la résine et le durcisseur en ajustant le dosage en fonction des conditions climatiques

Température	Dosage durcisseur
10°C +/- 5	160 g/seau
20°C +/- 5	80 g/seau
30°C +/- 5	40 g/seau

- Appliquer immédiatement au rouleau, sur support propre et sec
- Temps de remise en service : 30 min à 1 h

CONSOMMATIONS	Verniroc
Revêtement type Indasroc 1,25/2,5 mm	250 à 350 g/m ²
Revêtement type Indasroc 2,5/5 mm	300 à 400 g/m ²

- Tout dosage supérieur est proscrit car il pourrait entrainer une perte de rugosité trop importante du revêtement traité



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr