



VELU-MARK



- Wegenverf
- Twee-componenten

Velu-Mark is een unieke, zeer duurzame, oplosmiddelvrije, sneldrogende twee-componenten polyurethaanverf. Het is ideaal voor hallen, productieruimtes, parkings, distributiecentra (food en non-food), enz.

Omgeving



Industrieel



Stedelijk

VOORDELEN

- Het product wordt verder gekenmerkt door een lage vuilopname, gemakkelijke reiniging en hoge glans.
- Unieke interne technologie voor een hoge mate van duurzaamheid (torsiebeweging) met slechts één laag en sneldrogend.
- Milieuvriendelijke verf, oplosmiddelvrij, VOS-vrij en geurvrij.

PRESTATIE, CERTIFICERINGEN EN VERBRUIK

Productdosering

Bij een laagdikte van 400 micron; ca. 540 gram/m²
wat overeenkomt met 400 ml/m² of 0,4 ltr/m²

Applicatie techniek



Handmatig

GEBRUIKSVOORWAARDE

■ Verwerking

Meng de verharder volledig in de Velu-Mark basis (kleur), mix beide producten nauwkeuring tot een homogeen materiaal. Breng het product gelijkmatig aan met een roller of kwast, egaliseer mogelijk met een trekker, het product heeft een zelf nivellerend effect.

• Ondergrond

Moet schoon, droog en vrij van olie zijn. Op beton of andere sterk poederende en zuigende ondergronden, wordt geadviseerd de ondergrond voor te behandelen d.m.v. hoge druk waterstralen (c.q. aanstralen) eventueel kan er ca. 100 – 150 gram/m² EP PRIMER worden aangebracht.

• Minimale applicatie temperatuur

Applicatie temperatuur is tussen 5°C en 40°C. Voor applicaties buiten deze temperaturen raadpleeg Veluvine.

■ Opslagstabiliteit

6 maanden in originele, gesloten verpakking.

VELU-MARK

VERPAKKING

Velu-mark

9.8 liter sets in metalen verpakking bestaande uit. :

- Velu-Mark basis in 6.5 liter verpakking
- Velu-Mark verharder in 3.3 liter verpakking

4.5 liter sets in metalen verpakking bestaande uit. :

- Velu-Mark basis in 3.3 liter verpakking
- Velu-Mark verharder in 1.2 liter verpakking

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Velu-Mark wit en standaard RAL Verkeerskleuren zijnde (RAL 1023, 3020, 5017, 6024, 7042, 7043, 9004). Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.
Soortelijke massa	1.45 gram/cm ³ Basis 1.15 gram/cm ³ Verharder
Potlife (gemengd)	20 - 30 minuten
Vaste stof gehalte	100%
Volume vaste stof	100% (gemengd)
Aanbevolen laagdikte	400 microns
Stofdroog	45 minuten
Droging	Overrolling kan na ongeveer 2 uur bij 20°C, volledige uitharding na 24-48 h
Glans	Zijde/hog uiterlijk
Mengverhouding	1 x 3.3 liter Velu-Mark Verharder 1 x 6.5 liter Velu-Mark Basis
Apparatuur	Handmatig, met roller, kwast, trekker etc.

VEILIGHEID - OMGEVING

Brandbaar product voor professioneel gebruik.

Vervuilde verpakkingen, reinigings- en spoelproducten zijn afval dat moet worden behandeld volgens de geldende voorschriften.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op: www.veluvine.nl

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11

4824 AG Breda, Holland

Tel: 31 76 5421200 • Fax: +31 76 5420288

E-mail : info@veluvine.nl

www.veluvine.nl



VERSIE BESCHIKBAAR



NETHERLANDS



UK



FRANCE



SPAIN



GERMANY