



# THERMOLIT C&D EXTRA

## R2, R3 & S3



- Warm gecoat
- Geprojecteerd

Warm gecoat voor duurzame markeringen die bestand zijn tegen zware wegbelastingen en zorgen voor een zeer goede zichtbaarheid dag en nacht.

### Omgeving



Wegen en  
Snelwegen

### Prestatie



Duurzaamheid



Dagzichtbaarheid



Nachtzicht

### VOORDELEN

- Goede duurzaamheid: markering gecertificeerd meer dan 2 miljoen overrollingen
- Zeer goede zichtbaarheid zowel overdag als 's nachts
- Geen verpakkingsafval danzij de smeltbare zak

### PRESTATIE, CERTIFICERINGEN EN VERBRUIK

|                      | THERMOLIT C&D<br>EXTRA R2                                            | THERMOLIT C&D<br>EXTRA R3                                            | THERMOLIT C&D<br>EXTRA S3  | THERMOLIT C&D<br>EXTRA S3                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Prestatie            | P6 Q4 S1 R2<br>P5 Q4 S1 R3                                           | P6 Q4 S1 R3<br>P5 Q4 S1 R4                                           | P6 Q5 S3 R3<br>P5 Q5 S3 R5 | P6 Q5 S3 R3<br>P5 Q5 S2 R3                   |
| Certificeringen      | 0478/0011                                                            | 0478/0005                                                            | 0478/0020                  | 0478/0020                                    |
| Productdosering      | 4-6 kg/m <sup>2</sup> voor 2-3 mm<br>3 kg/m <sup>2</sup> voor 1,5 mm | 5-6 kg/m <sup>2</sup> voor 2-3 mm<br>3 kg/m <sup>2</sup> voor 1,5 mm | 5-6 kg/m <sup>2</sup>      | 5-6 kg/m <sup>2</sup>                        |
| Nastrooi             | Thermolit NM AC07<br>0475/0006                                       | Echostar 5TRM SRT                                                    | Echostar 5TRM SRT          | 600 - 125 + G600-125<br>AC07 80/20 0471/4021 |
| Nastrooi hoeveelheid | 250-400 g/m <sup>2</sup>                                             | 250-400 g/m <sup>2</sup>                                             | 250-300 g/m <sup>2</sup>   | 250-300 g/m <sup>2</sup>                     |
|                      |                                                                      |                                                                      |                            |                                              |

### Applicatie techniek



Extruder



Slof

### GEBRUIKSVOORWAARDE

#### ■ Applicatie

Belangrijk bij applicatie is dat de grond droog, schoon, vrij van vet, zouten en andere los liggende materialen is alvorens de product aan te brengen.

De grond kan schoongemaakt worden met VG40.

Proces van het verwarmen van smeltbare zakken, tot 160 - 180°C, om een vloeibare pasta te verkrijgen alvorens aan te brengen. Bestrooi onmiddellijk met microbeads.

#### • Verdunner

Voeg eventueel max. 1% VG55 verdunner toe. Gebruik geen andere verdunners.

#### • Ondergrond

Schone en droge koolwaterstof- of bitumineuze coatings, nieuw of oud.

Gebruik Thermolit Primer AF over oude markeringen. Vers beton (< 1 jaar) dient te worden gestraald en voorzien van een primer (Veluvine EP-primer). Voor beton van > 1 jaar kan worden volstaan met alleen primer.

#### • Minimale applicatie temperatuur

Tussen 5 en 40°C met relatieve luchtvochtigheid < 90%. Te lage verwerkingstemperaturen kunnen leiden tot onvoldoende hechting, de applicator moet voldoen aan de voorwaarden.

#### ■ Opslagstabiliteit

Bescherm tegen zon en vorst is de coating in de originele verpakking 24 maanden houdbaar. De referentie is de productie datum die op de verpakking is gedrukt.

# THERMOLIT C&D EXTRA R2, R3 & S3

## VERPAKKING

**Thermolit C&D Extra R2, R3 en S3**  
20 kg in smeltbare zakken

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur</b>             | Wit                                                      |
| <b>Luminantie</b>        | > 80 (Y)                                                 |
| <b>Retro réflexion</b>   | RL > 150 mcd.m-2.lx-1 (klasse R3)                        |
| <b>Viscositeit</b>       | Vast bij 20°C, uithardend bij een temperatuur van 175°C. |
| <b>Stroefheid</b>        | SRT > 0,45 (klasse S1) voor R2 & R3                      |
| <b>Soortelijke massa</b> | ca. 1,9 g/cm <sup>3</sup>                                |
| <b>Droging</b>           | < 2 minutes                                              |
| <b>Vlampunt</b>          | < 230°C                                                  |
| <b>Apparatuur</b>        | Zelfrijdende machine uitgerust met trekslof of pistool.  |

## VEILIGHEID - OMGEVING

Product voor professioneel gebruik

Vervuilde verpakkingen, reinigings- en spoelproducten zijn afval dat moet worden behandeld volgens de geldende voorschriften.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op: [www.veluvine.nl](http://www.veluvine.nl)

## VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11  
4824 AG Breda, Holland  
Tel: 31 76 5421200  
E-mail : [sales@veluvine.nl](mailto:sales@veluvine.nl)  
[www.veluvine.nl](http://www.veluvine.nl)



## VERSIE BESCHIKBAAR

