



THERMOLIT SPOT ELISABETH BENOR



- Warm gecoat
- Geprojecteerd

Reflecterende thermoplastische smeltmassa op basis van natuurlijke biobased (alkyd) harsen speciaal geschikt voor stippenmarkeringen (SPOTS) onder natte omstandigheden en/of regen (type II) .

Omgeving



Wegen en
Snelwegen



Stedelijk

Prestatie



Duurzaamheid



Dagzichtbaarheid



Nachtzicht



VNTP

VOORDELEN

- Goede duurzaamheid: markering gecertificeerd meer dan 2 miljoen overrollingen.
- Hoge witheid, hoge stroefheid en zeer duurzaam.
- Speciaal geschikt voor stippen markeringen (SPOTS) onder natte omstandigheden en/of regen (type II).

PRESTATIE, CERTIFICERINGEN EN VERBRUIK

Prestatie	P6 Q3 R3 RW2 RR1 S0	P6 Q3 R4 RW3 RR3 S0
Certificeringen	0478/0006	0478/0006
Productdosering	3,6 - 4,7 kg/m ² *	
Nastrooi	600-125 TRM BENOR 0471/3002 of 0494/3002	
Nastrooi hoeveelheid	350-600 g/m ²	

* Bij een bedekkinggraad van 55 - 80 %.



Applicatie techniek



Spray

GEBRUIKSVOORWAARDE

■ Applicatie

Met daartoe geschikte spuitapparatuur, verspuitbaar bij een temperatuur van ca. 180-200 °C. Aanbevolen verwerkingstemperatuur 180 tot 195°C.

• Ondergrond

Deze dient droog te zijn en vrij van loszittend vuil.

Vers beton (< 1 jaar) moet worden gestraald en worden voorzien van Veluvine EP-primer.

Voor beton ouder dan 1 jaar en verouderde bitumenarme toplagen kan worden volstaan met het gebruik van de Veluvine EP primer.

• Primer

Wij adviseren om oude geprofileerde thermo markeringen te hermarkeren met een dunne laag Unispray Ajax BENOR 0478/0017 in combinatie met Thermolit Primer AF. Indien er wordt gehemarkerd met nieuwe dots over oude dots of oude lage thermo, is het geadviseerd om dit alleen te doen door gebruik te maken van Thermolit Primer AF. Er kan ook gekozen worden om de oude 'dots' gebruik te maken d.m.v. bijvoorbeeld hoge druk waterstralen.

■ Opslagstabiliteit

Beschermde tegen zon en vorst is de coating onbeperkt houdbaar in de originele verpakking. De referentie is de op de verpakking gestempelde productiedatum.

THERMOLIT SPOT ELISABETH

VERPAKKING

20 kg in smeltbare zakken

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Wit
Luminantie	Hoger dan 80 (Y-waarde)
Nachtzichtbaarheid	min. EN1436 klasse R3 Onder vochtige omstandigheden min. EN1436 klasse RW3 Onder regen min. EN1436 klasse RR3
Soortelijke massa	ca. 2,0 g/cm ³
Viscositeit	Vast bij 20°C, dik vloeibaar bij 175°C.
Vaste stof gehalte	100%
Droging	< 2 minutes
Vlampunt	> 230°C
Apparatuur	Na verwarmen tot de verwerkingstemperatuur kan het product machinaal met een stippengenerator worden verwerkt in laagdiktes van 0 – 5 mm. Ook geschikt voor het Multidotline systeem.
Opmerkingen	Thermolit Spot Elisabeth heeft een BENOR 0478/0006 certificaat, waarbij voldaan wordt aan het Technische Voorschrift PTV-884 en aan het Toepassingsreglement TRA-84.

In Nederland is Thermolit Spot Elisabeth NL11 gecertificeerd onder KOMO nummer K64843 op basis van de resultaten van wegproeven volgens EN1436 & 1824, de geldende standaard RAW bepalingen en beoordeling van het kwaliteitssysteem van VELUVINE door de KIWA volgens de BRL 9141/03 van 14-05-2009 voor wegmarkeringen

VEILIGHEID - OMGEVING

Product voor professioneel gebruik

Vervuilde verpakkingen, reinigings- en spoelproducten zijn afval dat moet worden behandeld volgens de geldende voorschriften.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op: www.veluvine.nl

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11
4824 AG Breda, Holland
Tel: 31 76 5421200
E-mail : sales@veluvine.nl
www.veluvine.nl



VERSIE BESCHIKBAAR

